

# Ceresit Thermo Universal

»Ragasztótapasz« **KÖZETGYAPOTHOZ IS!**

**Polisztirol hőszigetelő tábla ragasztására és vakolaterősítő háló ágyazására**

## JELLEMZŐI

- ▶ Időjárás- és fagyálló
- ▶ Szálerősített: nagyobb erő és rugalmasság
- ▶ Kiváló tapadás

## ALKALMAZÁSI TERÜLET

Hőszigetelő táblák (pl.: EPS, XPS, Grafitos) ragasztásához nedvszívó felületre, valamint vakolaterősítő háló ágyazásához.

## FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS

Csak nedvszívó, szilárd, teherbíró, tiszta és száraz, egyenletes felületekre lehet felhordani. A málló vakolat részeket le kell verni és újra kell vakolni. A meglévő és rosszul tapadó homlokzatfestéket távolítsuk el. A jól tapadó, ásványi alapú festéket és vakolatot (a tisztítást követően) le kell alapozni a vízzel hígított Ceresit CT 17 vagy Ceresit Padlopon Diszperziós alapozóval (1 rész alapozó : 3 rész víz).

## FELHORDÁS

A Ceresit Thermo Universal ragasztótapasz elkészítéséhez a poranyagot öntse kb. 5-5,5 L tiszta, hideg vízhez, majd lassú fordulatszámú kézi keverőgéppel keverje csomómentesre. A bekeverést követő pihentetés után (kb. 5 perc) ismét keverje át a ragasztótapaszt, majd kezdje meg annak felhordását a hőszigetelő tábla hátoldalára. Javasolt felhordási mód: perem-pont módszer. Glettvassal (dőlésszög 45°) körben a hőszigetelő táblák széleire, majd középen több helyen pontszerűen. Az erősítő háló beágyazása legkorábban 24 óra elteltével kezdhető meg. Fogazott glettvassal hordja fel a tapaszt a felragasztott hőszigetelő lapokra, ágyazza bele az erősítő hálót, majd a felületet késedelem nélkül glettelje át, teljesen lefedve az erősítő hálót. Ha a glettelés nem tökéletes (az erősítő háló kilátszik vagy átüt



a tapaszon), másnap újabb réteg ragasztótapasz felvitelére van szükség. A várhatóan nagy igénybevételeknek kitett felületek esetén az erősítő hálót két rétegben kell alkalmazni és tapaszolni.

## FONTOS TUDNIVALÓK

A Ceresit Thermo Universal ragasztótapasz használata során ügyelni kell arra, hogy a hőmérséklet +5°C - +30°C között legyen. Csökkentett kromát-tartalmú termék. Cementet tartalmaz. A ragasztótapasz elkészítéskor (vízadagolás) lúgossá válik, ezért bőrre és szembe kerülésétől óvakodjunk! Ha ez mégis megtörténne, alaposan mossuk le az érintett testrészt. Szükség esetén hívjunk orvost. A szerszámokról a friss ragasztótapasz vízzel lemosható, a megkötött anyag csak mechanikai úton távolítható el. Alkalmazástechnikai tanácsadás: 0630-919-2918.

## CSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS

25 kg-os papírzsákban. Eredeti, jól zárt csomagolásban, hűvös, száraz, nedvességtől védett helyen.

## HULLADÉKKEZELÉS

Csak a teljesen üres csomagolóanyag használható fel újra. A megkötött termék maradványokat, mint ipari hulladékot a háztartási hulladékhoz hasonlóan vagy a kereskedelmi / építkezési hulladékgyűjtő konténerekben kell gyűjteni. A meg nem kötött termék maradványt, mint veszélyes hulladékot kell megsemmisíteni. Az Európai hulladék jegyzék kód: 17 01 06.

## FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

## MŰSZAKI ADATOK

Keverési arány:	5 - 5,5 liter víz / 25 kg
Bedolgozhatóság:	kb. 90 perc
Alkalmazási hőmérséklet:	+5°C – +30°C
Vakolható:	72 óra után
A lapok csiszolhatóak:	24 óra múlva
Dűbelezhető:	24 óra múlva
Tapadás betonhoz 28 nap után:	≥ 0,25N/mm <sup>2</sup>

Anyagszükséglet:

ragasztáshoz:	4 -5 kg/m <sup>2</sup>
erősítő háló ágyazása:	4 -5 kg/m <sup>2</sup>

A megadott információk mellett a vonatkozó szakmai irányelveket, szabályozásokat, valamint szabványokat (DIN) is figyelembe kell venni. A közölt terméktulajdonságok a gyakorlati tapasztalatainkon és vizsgálatainkon alapulnak. Az adatlapon nem szereplő alkalmazási lehetőségek, körülmények esetén, a kivitelezés sikerességére vonatkozóan garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok +23°C és 50% relatív páratartalom esetén érvényesek, kivéve ha ezt külön jelezzük. Ettől eltérő körülmények esetén gyorsabb vagy lassabb kötésidővel kell számolni.

A közölt információ, különösen a termék kezelésére és felhasználására vonatkozóan, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Az anyagok és a körülmények változatossága miatt, valamint mivel ezekre nincs hatásunk, kifejezetten javasoljuk az alkalmazhatóságra vonatkozó, előzetes tesztek elvégzését. Az adatlap tartalmára vagy szóbeli közlésre vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló igényt nem tudunk elfogadni, kivéve a nekünk felróható súlyos hanyagság esetén. A jelen műszaki adatlap hatálytalanít minden korábban kiadott változatot.



Henkel Magyarország Kft.  
1095 Budapest, Lechner Ödön Fasor 10/B.  
T.: 1-372-5555  
www.ceresit.hu